

ГОСТ 6308-71 Войлок технический полугрубошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПОЛУГРУБОШЕРСТНЫЙ И ДЕТАЛИ
ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 6308-71

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

<p>ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЛУГРУБОШЕРСТНЫЙ И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ</p> <p>Технические условия</p> <p>Technical half-coarse wool felt and machinery parts from it. Specifications</p>	<p>ГОСТ 6308-71</p>
---	-------------------------

Срок действия с 01.07.72

до 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на технический полугрубошерстный чистошерстяной войлок и войлок с содержанием химических волокон и детали из него для машиностроения (сальники, прокладки, фильтры).

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Полугрубошерстный технический войлок в зависимости от назначения подразделяется на виды:

войлок для сальников, применяемых для задержки смазочных масел в местах трения и предохранения мест трения от попадания воды и пыли;

войлок для прокладок, предохраняющих детали машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений, а также используемых для звукопоглощения.

Войлок для прокладок в зависимости от степени уплотнения изготавливают двух марок:

А - плотностью $(0,34 \pm 0,02)$ г/см³:

Б - плотностью $(0,28 \pm 0,02)$ г/см³ (для мягких прокладок);

войлок для фильтров, применяемых для фильтрации масел;

1.1.1. В условное обозначение войлока входит его наименование по виду шерсти: полугрубошерстный чистошерстяной - П, полугрубошерстный с содержанием химических волокон - П_х; назначению (сальник - С, прокладка - Пр, фильтр - Ф), толщине, а также обозначение настоящего стандарта.

Примеры условного обозначения полугрубошерстного чистошерстяного войлока толщиной 10 мм:

для сальников - войлок ПС 10 ГОСТ 6308-71;

для прокладок марки А - войлок ППр А10 ГОСТ 6308-71;

для прокладок марки Б - войлок ППр Б10 ГОСТ 6308-71;

для фильтров - войлок ПФ10 ГОСТ 6308-71.

Примеры условного обозначения полугрубошерстного войлока с содержанием химических волокон толщиной 10 мм:

для сальников - войлок П_хС 10 ГОСТ 6308-71

для прокладок марки А - войлок П_хПрА 10 ГОСТ 6308-71

для прокладок марки Б - войлок П_хПрБ 10 ГОСТ 6308-71

для фильтров - войлок П_хФ 10 ГОСТ 6308-71.

1.2. Детали для машиностроения из полугрубошерстного войлока в зависимости от назначения и формы изготавливают следующих видов, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Наименование детали	Условное обозначение вида детали
Кольцо-сальник полугрубошерстное чистошерстяное	Кольцо <i>СП</i>
Кольцо-сальник полугрубошерстное с содержанием химических волокон	Кольцо <i>СП_х</i>
Кольцо-прокладка марки А полугрубошерстное чистошерстяное	Кольцо <i>П_рАП</i>
Кольцо-прокладка марки А полугрубошерстное с содержанием химических волокон	Кольцо <i>П_рАП_х</i>
Кольцо-фильтр полугрубошерстное чистошерстяное	Кольцо <i>ФП</i>
Кольцо-фильтр полугрубошерстное с содержанием химических волокон	Кольцо <i>ФП_х</i>
Лента-сальник полугрубошерстная чистошерстяная	Лента <i>СП</i>
Лента-сальник полугрубошерстная с содержанием химических волокон	Лента <i>СП_х</i>
Лента-прокладка марки А полугрубошерстная чистошерстяная	Лента <i>П_рАП</i>
Лента-прокладка марки Б полугрубошерстная чистошерстяная	Лента <i>П_рБП</i>
Лента-прокладка марки А полугрубошерстная с содержанием химических волокон	Лента <i>П_рАП_х</i>
Лента-прокладка марки Б полугрубошерстная с содержанием химических волокон	Лента <i>П_рБП_х</i>
Лента-фильтр полугрубошерстная чистошерстяная	Лента <i>ФП</i>
Лента-фильтр полугрубошерстная с содержанием химических волокон	Лента <i>ФП_х</i>
Пластина-сальник полугрубошерстная чистошерстяная	Пластина <i>СП</i>
Пластина-сальник полугрубошерстная с содержанием химических волокон	Пластина <i>СП_х</i>
Пластина-прокладка марки А полугрубошерстная чистошерстяная	Пластина <i>П_рАП</i>
Пластина-прокладка марки Б полугрубошерстная чистошерстяная	Пластина <i>П_рБП</i>
Пластина-прокладка марки А полугрубошерстная с содержанием химических волокон	Пластина <i>П_рАП_х</i>
Пластина-прокладка марки Б полугрубошерстная с содержанием химических волокон	Пластина <i>П_рБП_х</i>
Пластина-фильтр полугрубошерстная чистошерстяная	Пластина <i>ФП</i>
Пластина-фильтр полугрубошерстная с содержанием химических волокон	Пластина <i>ФП_х</i>
Диск-сальник полугрубошерстный чистошерстяной	Диск <i>СП</i>
Диск-сальник полугрубошерстный с содержанием химических волокон	Диск <i>СП_х</i>
Диск-прокладка марки А полугрубошерстный чистошерстяной	Диск <i>П_рАП</i>
Диск-прокладка марки А полугрубошерстный с содержанием химических волокон	Диск <i>П_рАП_х</i>
Диск-фильтр полугрубошерстный чистошерстяной	Диск <i>ФП</i>

Наименование детали	Условное обозначение вида детали
Диск-фильтр полугрубошерстный с содержанием химических волокон	Диск $\Phi П_x$
Сальник фигурный полугрубошерстный чистошерстяной	Сальник $\Phi_r П$
Сальник фигурный полугрубошерстный с содержанием химических волокон	Сальник $\Phi_r П_x$
Прокладка марки А фигурная полугрубошерстная чистошерстяная	Прокладка $A \Phi_r П$
Прокладка марки Б фигурная полугрубошерстная чистошерстяная	Прокладка $B \Phi_r П$
Прокладка марки А фигурная полугрубошерстная с содержанием химических волокон	Прокладка $A \Phi_r П_x$
Прокладка марки Б фигурная полугрубошерстная с содержанием химических волокон	Прокладка $B \Phi_r П_x$
Фильтр фигурный полугрубошерстный чистошерстяной	Фильтр $\Phi_r П$
Фильтр фигурный полугрубошерстный с содержанием химических волокон	Фильтр $\Phi_r П_x$

Примечания:

1. Условное обозначение фигурных деталей - Φ_r .

2. Войлочная деталь прямоугольной формы шириной до 100 мм называется лентой, а шириной более 100 мм - пластиной.

1.2.1. В условное обозначение войлочных деталей входят обозначение видов деталей и их размеры в миллиметрах в следующем порядке:

но кольцам - наружный и внутренний диаметры, толщина;

по лентам и пластинам - длина, ширина, толщина;

по дискам - диаметр, толщина;

по фигурным деталям - после условного обозначения указывается «по чертежу».

Примеры условных обозначений

Кольца-сальника полугрубошерстного чистошерстяного с наружным диаметром 75 мм, внутренним диаметром 50 мм, толщиной 7 мм:

Кольцо СП-75-50-7 ГОСТ, 6308-71

Кольца-сальника полугрубошерстного с содержанием химических волокон с наружным диаметром 50 мм, внутренним диаметром 30 мм, толщиной 7 мм:

Кольцо СП_x-50-30-7 ГОСТ 6308-71

Ленты-прокладки марки А полугрубошерстной чистошерстяной длиной 80 мм, шириной 40 мм, толщиной 15 мм:

Лента П_р АП-80-40-15 ГОСТ 6308-71

Ленты-прокладки марки А полугрубошерстной с содержанием химических волокон длиной 80 мм, шириной 40 мм, толщиной 15 мм: . 4

Лента П_р АП_х-80-40-15 ГОСТ 6308-71

Ленты-прокладки марки Б полугрубошерстной чистошерстяной длиной 80 мм, шириной 40 мм, толщиной 15 мм:

Лента П_р БП-80-40-15 ГОСТ 6308-71

Ленты-прокладки марки Б полугрубошерстной с содержанием химических волокон длиной 70 мм, шириной 50 мм, толщиной 10 мм:

Лента П_р БП_х-70-50-10 ГОСТ 6308-71

Пластины-фильтра полугрубошерстной чистошерстяной длиной 300 мм, шириной 200 мм, толщиной 5 мм:

Пластина ФП-300-200-5 ГОСТ 6308-71

Пластины-фильтра полугрубошерстной с содержанием химических волокон длиной 350 мм, шириной 250 мм, толщиной 5 мм:

Пластина ФП_х-350-250-5 ГОСТ 6308-71

Диска-прокладки, марки А полугрубошерстного чистошерстяного диаметром 120 мм, толщиной 10 мм:

Диск П_р АП_х-120-10 ГОСТ 6308-71

Сальника фигурного полугрубошерстного чистошерстяного:

Сальник Ф_г П по чертежу ГОСТ 6308-71

Сальника фигурного полугрубошерстного с содержанием химических волокон:

Сальник Ф_г П_х по чертежу ГОСТ 6308-71

1.1 - 1.2.1. (Измененная редакция, Изм. № 4).

1.3. Номинальные размеры и предельные отклонения по толщине всех видов войлока должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм

Номинальные размеры	Предельные отклонения
От 6 до 10	± 2,0

Номинальные размеры	Предельные отклонения
Св. 10 » 15	± 2,5
» 15 » 20	± 3,0

1.4. Размеры всех видов войлока по длине и ширине устанавливаются по согласованию между организацией-потребителем и организацией-изготовителем в пределах: по длине от 0,8 до 5,0 м, по ширине - от 0,7 до 2,0 м.

1.5. Войлочные детали по форме и размерам должны соответствовать чертежам организации-потребителя, согласованным с организацией-изготовителем.

Предельные отклонения от номинальных размеров войлочных колец и дисков должны соответствовать указанным в табл. 3, а войлочных лент, пластин и фигурных деталей - в табл. 4.

1.6. По требованию потребителя для особо точных деталей сальниковых колец и дисков размером от 10 до 25 мм допуск по наружному диаметру устанавливается $\begin{matrix} +0,8 \\ -0,5 \end{matrix}$ мм.

Таблица 3

мм

Наименования деталей	Предельные отклонения для									
	наружного диаметра					внутреннего диаметра				
	св. 10 до 25	св. 25 до 100	св. 100 до 200	св. 200 до 300	св. 300 до 400	св. 10 до 25	св. 25 до 100	св. 100 до 200	св. 200 до 300	св. 300 до 400
Сальники	+1,0	+1,0	+1,3	+1,5	-	+0,8	+1,0	+1,3	+1,5	-
	-0,8	-0,8	-1,0	-1,0		-0,5	-0,8	-1,0	-1,0	
Прокладки:										
марка А	±1,0	+1,0	+1,3	±1,5	-	±1,0	+1,0	+1,3	±1,5	-
		-1,3	-1,5				-1,3	-1,5		
марка Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фильтры	±1,0	+1,0	±1,5	+2,0	-	±1,0	+1,0	±1,5	+2,0	-
		-1,3		-1,5			-1,3		-1,5	

Таблица 4

мм

Наименования деталей	Предельные отклонения для деталей	
	длиной	шириной

	св. 10 до 25	св. 25 до 100	св. 100 до 200	св. 200 до 300	св. 300 до 400	св. 10 до 25	св. 25 до 100	св. 100 до 200	св. 200 до 300	св. 300 до 400
Сальники	±1,0	±1,5	±2,0	+3,0 -2,0	±3,5	±1,0	±1,5	±2,0	+3,0 -2,0	±3,5
Прокладки:										
марка А	±1,5	±2,0	±2,5	±3,0	±4,0	±1,5	±2,0	±2,5	±3,0	±4,0
марка Б	±2,0	±3,0	+4,0 -3,0	+5,0 -3,0	±6,0	±1,5	±2,0	±3,0	+5,0 -3,0	±6,0
Фильтры	±2,0	±3,0	+4,0 -3,0	+5,0 -3,0	±6,0	±1,5	±2,0	±3,0	+5,0 -3,0	±6,0

Примечание. Предельные отклонения для лент и пластин длиной и шириной свыше 400 мм устанавливаются ±1,0 мм на каждые 100 мм дополнительной сверх 400 мм длины и ширины.

1.7. Номинальные размеры и предельные отклонения по толщине войлочных деталей (сальников, прокладок и фильтров) должны соответствовать нормам, указанным в табл. 5.

Таблица 5

мм

Номинальные размеры	Предельные отклонения для			
	сальников	прокладок		фильтров
		марки А	марки Б	
От 2,5 до 10	±0,5	±1,0	±1,0	±1,0
Св. 10 » 20	± 1,0	± 1,0	± 1,5	± 1,5
» 20	±1,5	±1,5	±1,5	±2,0

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Технический полугрубшерстный войлок по составу волокон в смеси должен соответствовать указанному в табл. 6.

Таблица 6

Вид волокна	Массовая доля волокон в смеси, %, для войлока		
	Чистошерстяного	с содержанием химических волокон	
		для сальников и прокладок марки А	для фильтров и прокладок марки Б

Вид волокна	Массовая доля волокон в смеси, %, для войлока		
	Чистшерстяного	с содержанием химических волокон	
		для сальников и прокладок марки А	для фильтров и прокладок марки Б
Шерсть овечья натуральная полугрубая сортовая	48	43	38
Шерсть овчинная меховая полутонкая и полугрубая 1, 11 длины, очес гребенной полугрубый	35	20	10
Шерсть коровья заводская	-	8	5
Шерсть восстановленная и обраты своего производства	17	19	17
Химические волокна	-	10	30

Массовая доля в смеси нешерстяных волокон допускается за счет наличия их в очесе, обратях производства и восстановленной шерсти или за счет частичной замены указанных компонентов нешерстяными волокнами. Массовая доля нешерстяных волокон в готовом войлоке не должна превышать норм, указанных в табл. 7.

Допускается замена до 1 % овечьей натуральной полугрубой сортовой шерсти и до 9 % овечьей меховой полутонкой и полугрубой шерсти и гребенного полугрубого очеса клюнкером помесным горячей мойки.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

2.2. Цвет войлока должен быть натуральным; допускается разнооттеночность в связи с использованием крашенных восстановленной шерсти и гребенного полугрубошерстного очеса.

2.3. По физико-механическим и химическим показателям технический полугрубошерстный войлок должен соответствовать нормам, указанным в табл. 7.

2.4. Плотность войлочных деталей в зависимости от их толщины и наружного диаметра или длины должна соответствовать нормам, указанным в табл. 8.

2.4.1. Отклонения по плотности деталей допускаются: минусовые - $0,01 \text{ г/см}^3$ для деталей из войлока полугрубошерстного чистшерстяного, $0,02 \text{ г/см}^3$ - для деталей из войлока полугрубошерстного с содержанием химических волокон, плюсовые - в пределах показателя на войлок с учетом допуска по объемной массе войлока (см. табл. 7).

2.3 - 2.4.1. (Измененная редакция, Изм. № 4).

2.4.2. Плотность колец, указанная в табл. 8, относится к кольцам, имеющим ширину бортика не менее 7 мм.

Плотность колец, имеющих ширину бортика менее 7 мм до 2,5 мм включ., устанавливается по соглашению между организацией-потребителем и организацией-изготовителем.

2.5. Плотность деталей из войлока для фильтров всех размеров должна соответствовать нормам, указанным в табл. 7 для соответствующих войлоков.

2.6. Войлочные кольца с наружным диаметром до 60 мм включ. изготавливают цельновырубными, свыше 60 мм - сшитыми из полосы, кроме тех колец, которые технически невозможно сшить из-за большой разницы в соотношении между шириной бортика и толщиной кольца. Такие кольца изготавливают цельновырубными.

По требованию потребителя допускается изготавливать цельновырубные кольца с наружным диаметром свыше 60 мм.

2.7. Войлочные кольца, сшитые из полосы, должны соответствовать следующим требованиям:

при наружном диаметре кольца до 400 мм включ. допускается один шов, более 400 мм - два шва;

линия стыка в месте сшивания должна быть наклонной, причем угол среза (α) должен быть 20 - 30° (см. чертёж);




Таблица 7

Наименование показателя	Норма по видам войлока							
	чистошерстяного			с содержанием химических волокон				
	для сальников	для прокладок		для фильтров	для сальников	для прокладок		для фильтров
марки А		марки Б	марки А			марки Б		
Нормированная влажность, %	13	13	13	13	13	13	13	13
Плотность, г/см ³	0,38 ± 0,02	0,34 ± 0,02	0,28 ± 0,02	0,24 ± 0,02	0,38 ± 0,02	0,34 ± 0,02	0,28 ± 0,02	0,24 ± 0,02
Предел прочности на разрыв (при толщине войлока 5 мм), Па (кгс/см ²), не менее	245 × 10 ⁴ (25)	147 × 10 ⁴ (15)	117,6 × 10 ⁴ (12)	-	245 × 10 ⁴ (25)	147 × 10 ⁴ (15)	98 × 10 ⁴ (10)	-
Удлинение при разрыве, %, не более	140	145	150	-	150	165	180	-
Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более	0,80	0,65	0,50	0,15	0,80	0,65	0,40	0,15
Массовая доля нешерстяных волокон, %, не более	8,0	8,0	8,0	20,0	20,0	20,0	35,0	35,0

Наименование показателя	Норма по видам войлока							
	чистошерстяного			с содержанием химических волокон				
	для сальников	для прокладок		для фильтров	для сальников	для прокладок		для фильтров
		марки А	марки Б			марки А	марки Б	
Массовая доля растительных примесей, %, не более	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Массовая доля минеральных примесей (вместе с золой от растительных примесей), %, не более	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,30	0,30
Капиллярность при толщине войлока 10 мм и менее, мм, не менее								
в течение 5 мин	-	-	-	25	-	-	-	25
в течение 10 мин	-	-	-	35	-	-	-	35
в течение 20 мин	-	-	-	45	-	-	-	45

Примечания:

1. Показатели плотности, массовая доля свободной серной кислоты, растительных примесей, минеральных примесей и нешерстяных волокон относятся к войлоку с нормированной влажностью 13 %.

2. Фактическая влажность войлока не должна превышать нормированную.

Таблица 8

Наименование детали	Толщина детали, мм	Плотность, г/см ³ при наружном диаметре или длине детали, мм							
		св. 10 до 25		св. 25 до 50		св. 50 до 100		св. 100	
		из чистошерстяного войлока	из войлока с содержанием химических волокон	из чистошерстяного войлока	из войлока с содержанием химических волокон	из чистошерстяного войлока	из войлока с содержанием химических волокон	из чистошерстяного войлока	из войлока с содержанием химических волокон
Сальники	От 2,5	0,34	0,33	0,35	0,34	0,36	0,35	0,36	0,35

Наименование детали	Толщина детали, мм	Плотность, г/см ³ при наружном диаметре или длине детали, мм							
		св. 10 до 25		св. 25 до 50		св. 50 до 100		св. 100	
		из чистошерстяного войлока	из войлока с содержанием химических волокон	из чистошерстяного войлока	из войлока с содержанием химических волокон	из чистошерстяного войлока	из войлока с содержанием химических волокон	из чистошерстяного войлока	из войлока с содержанием химических волокон
	до 5,0								
	Св. 5,0 до 10	0,35	0,34	0,36	0,35	0,36	0,35	0,36	0,35
	Св. 10 до 20	0,36	0,35	0,37	0,36	0,37	0,36	0,38	0,37
Прокладки:									
марка А	От 2,5 до 5,0	0,30	0,29	0,31	0,30	0,32	0,31	0,32	0,31
	Св. 5,0 до 10	0,31	0,30	0,32	0,31	0,34	0,32	0,34	0,32
	Св. 10 до 20	0,33	0,31	0,34	0,32	0,34	0,32	0,34	0,32
марка Б	От 2,5 до 5,0	0,25	0,24	0,26	0,25	0,27	0,26	0,27	0,26
	Св. 5,0 до 10	0,26	0,25	0,27	0,26	0,28	0,27	0,28	0,27
	Св. 10 до 20	0,27	0,26	0,28	0,27	0,28	0,27	0,28	0,27

сшивание производят не менее чем в два ряда льняными нитками по ГОСТ 14961-85 следующих линейных плотностей:

105текс ´ 5, 130текс ´ 4, 105текс ´ 6, 130текс ´ 5 или хлопчатобумажными особо прочными нитками по ГОСТ 6309-80 следующих номеров: 0 (с числом сложений девять), 00 (с числом сложений двенадцать), 1 (с числом сложений девять), 10 (с числом сложений шесть);

хлопчатобумажными особо прочными нитками по ГОСТ 6309-80 следующих номеров: 0 (с числом сложений девять), 00 (с числом сложений двенадцать), 1 (с числом сложений девять), 10 (с числом сложений шесть).

Линейную плотность ниток выбирают в зависимости от ширины бортика и толщины кольца.

При ширине бортика 10 мм и более ближайшая от внутреннего края бортика строчка должна находиться от него на расстоянии не менее 3 мм. При ширине бортика менее 10 мм допускается сшивать кольца в один ряд с расположением строчки на равном расстоянии от краев бортика;

при сшивании колец из полос толщиной до 10 мм шаг строчки должен быть не более 6 мм, при толщине полос более 10 мм - не более 10 мм;

плоскости среза стыка должны плотно прилегать одна к другой и не должны быть смещены;

в месте соединения толщина кольца должна быть в пределах норм и предельных отклонений, указанных в табл. 5;

в месте соединения упругость кольца не должна заметно отличаться от упругости кольца на других участках;

основная масса волокон в сшитом кольце должна иметь направление по окружности кольца. По согласованию с потребителем допускается изготовление колец с поперечным расположением волокон.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.8. Войлок и детали из него не должны иметь признаков расслоения и должны быть устойчивы к разделению на слои.

2.9. Проклейка войлока и деталей из него не допускается.

2.10. Поверхность деталей должна быть чистой, с равномерно снятым ворсом, без рубцов. В деталях-прокладках допускается наличие ворса.

2.11. Детали не должны иметь надрывов, рваных мест, сколов и других механических повреждений.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Правила приемки и методы испытаний - по ГОСТ 314-72 .

3.2. Приемку войлока по количеству производят по кондиционной массе.

Кондиционную массу (m_k) в килограммах вычисляют по формуле

$$m_k = m_{\phi} \frac{(100 + W_n)}{(100 + W_{\phi})},$$

где m_{ϕ} - фактическая масса войлока, кг;

W_n - нормированная влажность войлока, %;

W_{ϕ} - фактическая влажность войлока, %.

Вычисление производят с погрешностью до 0,1 кг.

Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Полости войлока плотно сворачивают в рулон массой не более 70 кг и перевязывают в двух местах веревкой по ГОСТ 1868-88 . При длине полости войлока до 1 м допускается перевязывание веревкой в одном месте.

Перевязанные рулоны войлока упаковывают в упаковочную ткань по ГОСТ 5530-81, ткань из химических волокон по нормативно-технической документации или нетканого тарного полотна по ГОСТ 14253-83 и другой нормативно-технической документации. Рулоны зашивают вручную шпагатом по ГОСТ 17308-88. Длина стежка должна быть не более (40 ± 10) мм.

При транспортировании автомобильным транспортом по согласованию с потребителем перевязанные рулоны войлока допускается не упаковывать.

4.2. Войлочные детали упаковывают в ящики по ГОСТ 10350-81 или мешки из упаковочной ткани, предусмотренной в п. 4.1 .

Масса каждого ящика или мешка с войлочными деталями не должна превышать 50 кг.

При упаковывании в один ящик или мешок войлочных деталей разных размеров детали одного размера должны быть связаны шпагатом в пачки. К каждой пачке должен быть прикреплен ярлык с указанием реквизитов в соответствии с п. 4.3.

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

4.3. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-77 с указанием манипуляционного знака «Боится сырости».

Дополнительно на каждом грузовом месте указывают данные об упакованной продукции:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование войлока или войлочных деталей;

толщину войлока или размеры войлочных деталей;

массу войлока при нормированной и фактической влажности или количество войлочных деталей;

штамп ОТК;

дату изготовления;

обозначение настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.4. Каждая отгружаемая партия войлока и войлочных деталей должна сопровождаться технической документацией, удостоверяющей соответствие продукции требованиям настоящего стандарта и включающей:

а) наименование предприятия-изготовителя;

б) наименование продукции по виду шерсти и назначению;

в) результаты проверки и испытаний продукции;

г) обозначение настоящего стандарта.

4.4а. Войлок и войлочные детали транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах и универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

По железной дороге указанную продукцию транспортируют мелкими и повагонными отправками или в универсальных контейнерах.

При транспортировании войлочных деталей транспортными пакетами они должны быть сформированы в соответствии с ГОСТ 26663-85.

При транспортировании войлока в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы перевязанные рулоны должны быть обшиты двумя слоями паковочной ткани или нетканого тарного полотна и обвязаны веревкой, а войлочные детали упакованы в ящики по ГОСТ 10350-81.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4.5. Войлок и войлочные детали должны храниться в сухом проветриваемом помещении. Высота штабеля при укладывании войлока не должна превышать 2 м.

Для доступа воздуха основание штабеля должно быть выше уровня пола помещения не менее чем на 0,2 м.

Войлочные детали должны храниться в ящиках или на стеллажах в целях предохранения их от деформации.

4.6. Войлок и войлочные детали не реже одного раза в 5 месяцев должны быть обработаны противомольным препаратом.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Войлок и войлочные детали должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гарантировать соответствие качества войлока и войлочных деталей требованиям настоящего стандарта.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ:

А. И. Жирнова, З. С. Первухина, Е. М. Кудинова, Н. В. Половинкина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 августа 1971 г. № 1453

3. Периодичность проверки - 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 6308-61

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 314-72	3.1
ГОСТ 1868-88	4.1
ГОСТ 5530-81	4.1
ГОСТ 10350-81	4.2 , 4.4a
ГОСТ 14192-77	4.3
ГОСТ 14253-83	4.1
ГОСТ 14961-85	2.7
ГОСТ 17308-88	4.1
ГОСТ 26663-85	4.4 a

